

Finitura poliuretanica fluorurata trasparente antigraffiti di tipo permanente

Descrizione generale del prodotto

Descrizione

Pittura poliuretanica fluorurata trasparente con funzione antigraffiti di tipo permanente specificatamente studiata per supporti dove non è richiesta particolare inerzia chimica ma elevate caratteristiche idro-oleorepellenti. Estremamente resistente alla luce ed all'attacco chimico, il film resiste ad innumerevoli cicli di sporcamento da bombolette, marker, lucido da scarpe, mercurio-cromo, ecc e successiva pulizia con specifico Remove. Le eccellenti prestazioni sono garantite dall'utilizzo di polimeri aventi un contenuto minimo di fluoro del 26% e cloro del 15%.

Tipo di impiego

Finitura trasparente antigraffiti permanente ad alto medio gloss per alluminio, acciaio inox, vetro, pietre e superfici compatte, ceramica, ecc..

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto

Colore

Trasparente

Aspetto

Alto, basso e medio gloss

Solidi in volume A+B

31 % ± 2 (v/v)

S.O.V. (V.O.C.)

Sostanze organiche volatili 620 g/l¹

Peso specifico A+B

1040 ± 50 g/l

Codici componenti

Componente A s.1061.A

Componente B s.1060.B

Codice diluente

S.0025.D oppure S.0025.X

Rapporto di miscelazione

In volume: 83 : 17 oppure 100: 20

In peso: 83 : 17

Pot life a 20°C

4 - 5 ore

Metodo di applicazione

Airless - Rullo - Spruzzo- Pennello

Spessore consigliato

30 µm secchi (min. 30 – max. 50)

100 µm umidi (min. 80 – max. 130)

Resa teorica - Consumo teorico

10,3 m²/l @ 30 micron secchi

95 g/m²

Condizioni di applicazione

vedi istruzioni per l'uso

Preparazione delle superfici

In funzione del sistema di primerizzazione scelto

Resistenza alla temperatura

120 ° C all'aria

Durata a magazzino

Componente A, 60 mesi

Componente B, 18 mesi

Note:

1 S.O.V. (DL 27.03.161 art. 3 comma 1 - Allegato II, cat. E, finiture speciali)

Istruzioni d'uso

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

In funzione del sistema di primerizzazione scelto

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura 5° ÷ 40 C
 Umidità relativa ≤ 85%
 Temperatura della superficie > 3° C del punto di rugiada

	Minimo	Normale	Massimo
Prodotto	10°C	15 ÷ 30°C	40°C
Supporto	2°C	15 ÷ 30°C	50°C
Ambiente	2°C	15 ÷ 30°C	40°C
Umidità relativa	-	40 ÷ 60%	85%

APPARECCHIATURE DI SPRUZZO — Parametri ottimali

ECOSPRAY

Diametro ugello	1,2 – 1,4	mm
Volume aria prodotta	6500	l/min
Pressione uscita	0,4	kg/cm ²
Diluizione (w/w)	10 ÷ 30	%

CONVENZIONALE

Diametro ugello	1,2 ÷ 1,6	mm
Pressione dell'aria	0,4 ÷ 0,5	MPa
Pressione serbatoio	0,1 ÷ 0,17	MPa
Diluizione (w/w)	10 ÷ 30	%

AIRLESS

Diametro ugello	0,009 ÷ 0,013	Pollici
Rapporto di compressione	30 : 1	
Pressione uscita	9 ÷ 15	MPa
Diluizione (w/w)	5 ÷ 25	%

INDURIMENTO SOVRAPPLICAZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE

Temperatura	10 °C	20 °C	35 °C
Fuori tatto (h)	1 ÷ 2	50' ÷ 1	50' ÷ 1
Profondità (h)	16 ÷ 24	8 ÷ 12	6 ÷ 8
Intervallo di sovraverniciatura	min (h)	16	8
	max (gg)	-	-

INDURIMENTO E SOVRAPPLICAZIONE IN FORNO

Temperatura in forno	50 °C	70 °C	90 °C
Appassimento aria forzata (min)	10	10	10
Tempo di cottura (min)	90	60	30
Reticolazione in profondità (h)	12	8	6
Intervallo di sovraverniciatura	min	30	30
	max (h)	24	24

MANUTENZIONE E RITOCCHI

Per effettuare interventi di manutenzione e ritocco delle superfici è necessario:

- circoscrivere l'area da ritoccare o manuttenzionare

Scheda tecnica

- pulire accuratamente la superficie rimuovendo tutti i tipi di sporco, impurità, ossidi ecc.

Per ulteriori dettagli consultare lo specifico manuale di manutenzione disponibile sul sito www.innoventions.eu nella sezione Documentazione tecnica.

MISURE DI SICUREZZA

Osservare le precauzioni riportate sull'etichetta applicata a ciascun contenitore e quelle riportate sulle schede di sicurezza Innoventions sviluppate secondo le prescrizioni di Legge DM 28.01.1992 nel recepimento delle direttive CEE.

Le seguenti precauzioni minime vanno in ogni caso adottate:

- Poiché il prodotto contiene solventi infiammabili, si raccomanda durante l'applicazione di non fumare e tenersi lontano da saldatrici e fiamme libere. Se l'applicazione avviene in ambienti chiusi si consiglia l'uso di apparecchiature antideflagranti, respiratori ed un'adeguata ventilazione
- Evitare il contatto con gli occhi, il contatto con la pelle e l'inalazione dei vapori adottando guanti, maschere ed occhiali. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare con acqua per almeno 10 minuti e sottoporsi a visita medica
- Contattare l'assistenza tecnica per richieste di chiarimenti (tel. 0039.02.6428117)

PRECISAZIONI - NOTE

In caso di segnalazioni e/o contestazioni si raccomanda di fare sempre riferimento al codice del prodotto e al numero di lotto riportati sull'etichetta di ciascun contenitore.

Per situazioni e/o esigenze diverse da quanto riportato nella scheda tecnica contattare il servizio Assistenza Tecnica di Innoventions (tel. +39 02 6428117)

Prestazioni della finitura Fluorcoat S.106

I test sotto riportati si riferiscono all'applicazione di una mano di Fluorcoat s.106 trasparente o pigmentato applicato come protettivo di un generico ciclo multistrato composto da un primer ed eventualmente un intermedio sia esso a solvente o all'acqua. Il risultato dei test per quanto riguarda la sola finitura è applicabile a varie tipologie di supporti metallici, cementizi o plastici. Nel caso di materiali plastici, il Fluorcoat s.106 si applica, di solito, in mano unica con l'eccezione delle poliolefine. Nel casi di metalli (acciaio, alluminio) la resistenza alla corrosione è influenzata dal ciclo e della tipologia di primer utilizzato.

Dopo 10 giorni dall'applicazione si misurano i seguenti valori:

Spessore finitura

40 μm

Adesione (Cross cut) | ASTM D 3359 –78

100%

Durezza matita | ASTM 3363

H - 2H

Resistenza al MEK | AICC 23

>150

Gloss (60°) | ASTM D 523

10 - 85

Uniformità colore | ASTM 2244

Nessuna variazione

Immersione acqua calda | ASTM D 870

Nessuna variazione

Resistenza all'invecchiamento accelerato | ASTM 968

Δ gloss < 2%; Δ E (colore) < 5

Immersione acqua deionizzata | ASTM D 870

nessun blistering, adesione 100%

RESISTENZA CHIMICA

Calce, 48 ore | ECCA 7

nessun blistering, adesione 100%

Acido cloridrico 10%, 40 giorni | ASTM 3023

nessun blistering, adesione 100%

Acido nitrico (10%) | ASTM 3023

nessun blistering, adesione 100%

Acido solforico (10%) | ASTM 3023

nessun blistering, adesione 100%

Soda caustica (10%) 40 giorni | ASTM 3023

nessun blistering, adesione 100%

Toluene, 40 giorni | ASTM 3023

nessun blistering, adesione 100%

Test di invecchiamento accelerato | QUV-B

Si riportano le variazioni di brillantezza dopo che 5 diversi campioni di Fluorcoat S.106 sono stati esposti per 4000 ore al test del Sunshine Weather O Meter

Durata del test	4000 hr	4000 hr
	Variazione	
	(% Δ G)	(Δ E)
Pigmento Carbon Black	3	2.4
Verde Ftalocianina	5	1.1
Giallo Benzimidazolo	17	3.4
DPPBO	12	3.7
Blu Ftalocianina	7	4.9

Certificazioni e normative

Dal punto di vista chimico e formulativo, il Fluorcoat S.106 è analogo al Fluorcoat t S.101. In prima approssimazione le caratteristiche di permeabilità a vapor d'acqua ed anidride carbonica sono equivalenti perciò si riportano i dati ottenuti da certificazioni condotte presso laboratori indipendenti. Su richiesta si potranno condurre test specifici

Il Fluorcoat S101 è parte di almeno due cicli protettivi per calcestruzzi che soddisfano i requisiti della norma UNI EN ISO 1504-2. I cicli protettivi sono i seguenti:

- **Ciclo 1:** Primer Silossanico Antisale, Acricoat S.821, Fluorcoat s.101; spessore totale 80 micron DFT
- **Ciclo 2:** Primer Silossanico Antisale, Acricoat W.1351-W1352, Fluorcoat s.101; spessore totale 80 micron DFT

Permeabilità al vapo rd'acqua (UNI EN ISO 1062/3)

Ciclo 1	Ciclo 2
Sd = 3,14	Sd = 2,42
μ = 39250	μ = 30250

Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN ISO 1062/3) ($\text{kg}/\text{m}^2 \text{h}^{0,5}$)

Ciclo 1	Ciclo 2
< 0,01	< 0,01

Permeabilità alla CO₂ (UNI EN ISO 1062/6)

Ciclo 1	Ciclo 2
Sd = 109	Sd = 101
μ = 1.360.000	μ = 1.290.000

Resistenza all'abrasione – Taber Test ASTM D4060-10

Ciclo 1	Ciclo 2
110 mg	110 mg